

CARVER S.r.l. Unipersonale

Uffici commerciali e stabilimento:
Via Giovanni XXIII, 36 (zona industriale)
20090 Rodano (MI) - ITALY
Tel. +39 02 95 00 171
Fax +39 02 95 32 09 21
Website: www.carver.it
E-mail: info@carver.it



FICHA TECNICA

rev. 00 del 04/02/2016

HOUSE PRO/SL (acabado semibrillante)

Cod. VE3850

HOUSE PRO/S (acabado satinado)

Cod. VE3860

DATOS TÉCNICOS *(obtenidos a temperatura ambiente de +23°C y humedad relativa del aire del 65%)*

Viscosidad	20" F4 ± 2" F4
Peso específico	1.03 ± 0.02
pH	8.0 ± 0.5
Secado que no afecta el polvo	40 min.
Sobrebarnizado después de / dentro de	3 / 24 h.
Lijado después de	3 - 4 h.
Se puede pisar con cuidado después de	24 h.
Secado completo	8 - 10 días
Dureza König	20
Dureza Buchholz	67
Resistencia a la abrasión <i>(test Taber abraser, muela tipo CS10, peso 1000g, rev.1000)</i>	45 mg
Grado de brillo HOUSE PRO/SL	45 gloss
HOUSE PRO/S	25 gloss
Rendimiento medio por mano	10-12 m ² /l
Disolución	ACQUA BLU
Limpieza de los útiles	IDROCLEANER
Contenido máx. de VOC en %	3.3 %
Contenido máx. de VOC en g/l	35 g/l
Contenido máx. admitido de VOC <i>(Subcat. i BA Recubrimientos de altas prestaciones de un componente)</i>	140 g/l

DESCRIPCIÓN

Barniz monocomponente acrílico-poliuretánico al agua para parquet sujetos a uso residencial, fácil de aplicar con rodillo o brocha. El producto es particularmente idóneo para mantener inalterado el color de la madera.

APLICACIÓN

Efectuar el pulido del parquet. Enmasillar si fuera necesario, luego pasar el último abrasivo (grano 100÷120) y limpiar muy bien el suelo del polvo. Agitar HOUSE PRO, esperar 15 minutos y luego proceder al barnizado, aplicando preferiblemente uno de los siguientes ciclos:

- 1 mano de HOUSE PRO. Sin lijar, siempre respetando los intervalos prescritos para el lijado y el sobrebarnizado, aplicar una segunda mano de HOUSE PRO. Lijar con abrasivos grano 150÷180 y aplicar 1 mano de acabado.
- 1 mano de HOUSE PRO. Lijar con abrasivos grano 150÷180 y luego aplicar una segunda mano de HOUSE PRO. Lijar con abrasivos grano 150÷180 y aplicar 1 mano de acabado.

MANUTENCIÓN

Para la limpieza del parquet barnizado eliminar el polvo con GAMUZAS ANTIESTÁTICAS. Eventualmente emplear una aspiradora con cerdas de fibra natural, no rotantes, idóneas para el parquet. Lavar con un paño suave, humedecido con una solución de DETER PARQUET. Par mayor información ver nuestro folleto LINEA PARQUET – MANUTENCIÓN DE LOS SUELOS DE MADERA BARNIZADOS.

CARVER S.r.l. Unipersonale

Uffici commerciali e stabilimento:
Via Giovanni XXIII, 36 (zona industriale)
20090 Rodano (MI) - ITALY
Tel. +39 02 95 00 171
Fax +39 02 95 32 09 21
Website: www.carver.it
E-mail: info@carver.it



ADVERTENCIAS

- **La eventual formación de películas en correspondencia del cierre de tornillo no perjudica la calidad del producto. Se aconseja una simple filtración del barniz antes del empleo y después de agitar la confección.**
- Se recomienda aclimatar y aplicar el producto a una temperatura ambiente entre +15°C y +35°C con una humedad relativa entre el 35% y el 70%.
- Antes del uso agitar enérgicamente el contenedor y esperar unos 15 minutos.
- Durante los meses calurosos, para mejorar la extensión del barniz, es aconsejable añadir el 5% de diluyente ACQUA BLU Carver o de agua desmineralizada. De todo modo se recomienda de no aplicar el producto durante las horas más cálidas del día y de evitar la exposición directa al sol de la superficie recién barnizada.
- Hay que respetar siempre los intervalos prescritos para el lijado y el sobrebarnizado. Después de cada lijado eliminar cuidadosamente el polvo producido.
- **Nunca utilice un abrasivo de grano superior a 180.**
- Para la limpieza de los utensilios usar el disolvente IDROCLEANER Carver o, si no está disponible, agua, mejor si tibia.
- **La superficie barnizada puede ser pisada con cuidado después de 24 horas y adquiere la máxima resistencia física después de 8 - 10 días.**

¡TEME EL HIELO!

¡No tirar residuos en el suelo o en las alcantarillas!

El producto se conserva 12 meses si está almacenado en un lugar fresco y seco, en su envase original no abierto.

Las informaciones contenidas en la presente ficha técnica han sido elaboradas sobre la base de nuestros conocimientos y nuestras mejores experiencias, y se consideran suministradas sin garantía alguna, ya que tanto las condiciones como la forma de uso del producto están fuera de nuestro control.