

ADHESIVO MONOCOMPONENTE RETICULABLE K-1005

ESPECIFICACIONES

TÉCNICAS

Color del producto:
Blanco - Beige

Olor:
Amoniaca

Consistencia:
Pastoso

Viscosidad:
(CPS – SP 7 – 20 RPM)
3.000 – 5.000 Cps

pH:
3.0

Sólidos:
(%) 55 - 54.

Temp. Transporte y
Almacenamiento:
Entre 10 y 35 °C

Estabilidad:
6 meses en envase original
cerrado
(Proteger de temperaturas
extremas)

Inflamabilidad:
No inflamable.

Descripción

Autoadhesivo de buen tack húmedo y seco. La película tiene una baja absorción de agua y mantiene su elasticidad hasta temperaturas -26 °C.

Preparación de la superficie

Verifique que la superficie a adherir se encuentre limpia y seca.

Aplicación

- Pegado de etiquetas sobre plásticos.
- Pegado de etiquetas sobre metales.
- Pegado de etiquetas sobre vidrio.
- Pegado de etiquetas sobre madera.
- Pegado de etiquetas sobre cerámica.
- Especialmente apto para aplicaciones industriales

Limpieza

El producto y las herramientas de aplicación, se deben limpiar con agua. Las manos, se deben limpiar con toallitas limpiadoras o con agua y jabón.

Precauciones

Mantener el envase bien cerrado, fuera del alcance de niños y mascotas.
Almacenar en lugar fresco y seco a menos de 40°C alejado de chispas y fuentes de calor.
Producto No Inflamable.
No congelar. Mantener por encima de los 5°C

ADHESIVO MONOCOMPONENTE RETICULABLE K-1005

Rendimiento:
280 – 300 gr/m²

Herramientas:
Aplique a una de las caras a
pegar, con rodillo, peineta, o
cualquier sistema
convencional de dosificación.

Limpieza:
Agua.
Jabón.

Presentaciones

Pote 1.0 Kg
Balde 4.0 Kg

Primeros Auxilios

CONTACTO CON LOS OJOS: No se espera necesitar ninguno(a) sin embargo, lavar con agua durante no menos de 5 minutos, eliminar el producto químico independientemente del nivel de peligro.

CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón.

INGESTIÓN: No inducir el vómito. Obtener atención médica si aparecen los síntomas.

En todos los casos consulte al médico o llame a los siguientes teléfonos:
Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800-333-0160- Htal.Gutiérrez: 4962-6666-
Policlínico Posadas: 4658-7777.

Observaciones

Antes de manipular el producto solicite y lea la hoja de datos de seguridad.

La información provista en esta hoja de datos técnicos es dada de buena fe y resulta de pruebas que Química Kekol S.R.L realiza basándose en ensayos verificados bajo condiciones controladas que aportan resultados confiables de parámetros establecidos.

Química Kekol S.R.L garantiza la calidad de sus productos, no estando bajo nuestro control las formas, métodos o procesos de aplicación que deberán ser evaluados por el usuario según las condiciones en cada aplicación específica.

No asumimos responsabilidad alguna por el uso inadecuado de nuestros productos. Es deseable que los usuarios conozcan y utilicen la última versión actualizada de las hojas de datos técnicos, pudiendo solicitarlas a nuestro Dto. Técnico por email a Info@kekol.com.ar

