

PRIMER ACRILICO K-1016

ESPECIFICACIONES

TÉCNICAS

Color del producto:
Blancuzco

Película:
Traslúcida.

Olor:
Amoniacal.

Consistencia:
Líquida

Viscosidad:
(CPS – SP 7 – 20 RPM)
3000 - 4000 Cps

pH:
7,5 – 8,5

Sólidos:
(%) 50

Temp. Transporte y
Almacenamiento:
Entre 10 y 35 °C

Estabilidad:
6 meses en envase original
cerrado
(Proteger de temperaturas
extremas)

Inflamabilidad:
No inflamable.

Descripción

Primer monocomponente especialmente indicado para la fijación en profundidad y sellado superficial de carpetas cementicias, eliminando el desprendimiento de granalla superficial y/o polvo residual de las mismas, asegurando de esta manera el anclaje posterior del adhesivo.

Características

- Libre de solventes
- Permeable al vapor
- Adecuado para sustratos absorbentes
- Adecuado para pisos tableros de maderas, paneles y soportes similares
- Fácil aplicación
- Ecológico: No contiene plomo, cromo o mercurio



Preparación de la superficie

CONDICIONES DEL SUSTRATO: La capa superficial del hormigón debe ser firme, pareja y uniforme, debe encontrarse limpia, seca y libre de grasas, aceites u otros recubrimientos.

Las superficies de baja resistencia mecánica y las secciones que no sean estructuralmente firmes deben ser eliminadas mecánicamente mediante el procedimiento de arenado.

TEMPERATURA AMBIENTE Y DE MATERIALES: Entre 10°C y 35 °C.

HUMEDAD AMBIENTE: Menor a 85%

HUMEDAD RESIDUAL DE LA CARPETA: Hasta 2%

DILUCIÓN: Se recomienda una dilución 1:1 como máximo

Aplicación

Aplicar a pincel, rodillo o secador en forma pareja, repetir la operación si fuese necesario.

Limpieza

Limpiar los elementos de aplicación y posibles manchas con agua inmediatamente finalizados su uso

PRIMER ACRILICO K-1016

Rendimiento:
5-7 m²/L (En dilución 1:1)

Tiempo de secado final:
24 - 36 horas.

Herramientas:
Pincel
Rodillo
Secador

Limpieza:
Agua.

Presentaciones

Bidones 4L
Baldes 20L

Precauciones

Mantener el envase bien cerrado, fuera del alcance de niños y mascotas.
Almacenar en lugar fresco y seco a menos de 40°C alejado de chispas y fuentes de calor.
Producto No Inflamable.
No congelar. Mantener por encima de los 5°C

Primeros Auxilios

CONTACTO CON LOS OJOS: No se espera necesitar ninguno(a) sin embargo, lavar con agua durante no menos de 5 minutos, eliminar el producto químico independientemente del nivel de peligro.
CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón.
INGESTIÓN: No inducir el vómito. Obtener atención médica si aparecen los síntomas.
En todos los casos consulte al médico o llame a los siguientes teléfonos:
Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800-333-0160- Htal.Gutiérrez: 4962-6666-
Policlínico Posadas: 4658-7777.

Observaciones

Antes de manipular el producto solicite y lea la hoja de datos de seguridad. La información provista en esta hoja de datos técnicos es dada de buena fe y resulta de pruebas que Química Kekol S.R.L realiza basándose en ensayos verificados bajo condiciones controladas que aportan resultados confiables de parámetros establecidos.
Química Kekol S.R.L garantiza la calidad de sus productos, no estando bajo nuestro control las formas, métodos o procesos de aplicación que deberán ser evaluados por el usuario según las condiciones en cada aplicación específica. No asumimos responsabilidad alguna por el uso inadecuado de nuestros productos. Es deseable que los usuarios conozcan y utilicen la última versión actualizada de las hojas de datos técnicos, pudiendo solicitarlas a nuestro Dto. Técnico por email a Info@kekol.com.ar