

RECUBRIMIENTO PARA PISOS RÚSTICOS DE ALTO TRANSITO K-1126 KEKFLOOR®

ESPECIFICACIONES

TÉCNICAS

Color del producto:
Incoloro/Negro/Rojo/Verde.



Película:
Traslúcida (Incoloro)
Coloreada (Tono
negro/rojo/verde)

Olor:
Aromático
Característico

Consistencia:
Líquida.

Viscosidad:
(CPS – SP 7 – 20 RPM)
40 a 50.

Temp. Transporte y
Almacenamiento:
Entre 10 y 35 °C

Estabilidad:
12 meses en envase original
cerrado
(Proteger de temperaturas
extremas)

Inflamabilidad:
Cat. 1

Descripción

Producto formulado con resinas acrílicas de base solvente, desarrollado para la aplicación en superficies rústicas: lajas, ladrillos, cerámicos, etc.

Características

- Protege y realza la tonalidad natural.
- Impermeable.
- Restaurable con el tiempo.
- Fácil aplicación
- Repele la humedad.
- Alto tránsito

Preparación de la superficie

CONDICIONES DEL SUSTRATO: La superficie a recubrir debe estar perfectamente limpia y seca, libre de impurezas, aceite, jabón, grasa, cera, cal, cemento, etc.

El producto está formulado para superficies porosas, no aplicar en superficies vitrificadas, esmaltadas o con tratamientos anti-mancha.

Si la superficie estaba barnizada o pintada, se debe eliminar totalmente por medios mecánicos o utilizando removedor en gel. Luego proceder como en superficies nuevas.

Si la superficie presenta algas y hongos, se debe eliminar mediante cepillado con una mezcla de lavandina más agua 1/1 en agua (volumen). Enjuagar con agua y dejar secar bien.

TEMPERATURA AMBIENTE Y DE MATERIALES: Entre 10°C y 35 °C.

HUMEDAD AMBIENTE: Menor a 85%

DILUCIÓN: No necesita.

RECUBRIMIENTO PARA PISOS RÚSTICOS DE ALTO TRANSITO K-1126 KEKFLOOR®

Rendimiento:
8 a 10 mts² por litro.

Tiempo de secado al tacto:
3 o 4 horas.

Tiempo de secado final:
48-72 horas.

Herramientas:
Pincel, rodillo, soplete.

Limpieza:
Thinner.

Presentaciones

K-1126 1 L.
K-1126 4 L.
K-1126 200 L.

Aplicación

Aplicar dos manos para un óptimo resultado. Dependiendo del estado del sustrato y la absorción, podrán requerirse manos adicionales. El brillo y acabado final dependen del tipo de superficie tratada.

Precauciones

Mantener el envase bien cerrado, fuera del alcance de niños y mascotas. Almacenar en lugar fresco y seco a temperaturas de 5 a 35 °C alejados de fuentes de calor.

No congelar.

Mantener lejos de la llama, calor, fuentes de ignición.

Evitar contacto con piel y ojos.

No arrojar el envase a incineradores o fuego.

No arrojar pintura a drenajes o cursos de agua.

Trabajar en ambientes ventilados.

Para aplicación con soplete usar mascara apropiada para vapores de solventes orgánicos.

Primeros Auxilios

CONTACTO CON LOS OJOS: No se espera necesitar ninguno(a) sin embargo, lavar con agua durante no menos de 5 minutos, eliminar el producto químico independientemente del nivel de peligro.

CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón.

INGESTIÓN: No inducir el vómito. Obtener atención médica si aparecen los síntomas. Entregar al proveedor de atención médica esta hoja de datos. La inducción del vómito puede conducir a la aspiración del material a los pulmones, con el potencial de causar neumonitis química que puede ser mortal.

NOTAS PARA EL MÉDICO: No hay mayor información de primeros auxilios.

CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón.

INHALACIÓN: No inhalar los vapores

RECUBRIMIENTO PARA PISOS RÚSTICOS DE ALTO TRANSITO K-1126 KEKFLOOR®

Observaciones

Antes de manipular el producto solicite y lea la hoja de datos de seguridad. La información provista en esta hoja de datos técnicos es dada de buena fe y resulta de pruebas que Química Kekol S.R.L realiza basándose en ensayos verificados bajo condiciones controladas que aportan resultados confiables de parámetros establecidos.

Química Kekol S.R.L garantiza la calidad de sus productos, no estando bajo nuestro control las formas, métodos o procesos de aplicación que deberán ser evaluados por el usuario según las condiciones en cada aplicación específica. No asumimos responsabilidad alguna por el uso inadecuado de nuestros productos. Es deseable que los usuarios conozcan y utilicen la última versión actualizada de las hojas de datos técnicos, pudiendo solicitarlas a nuestro Dto. Técnico por email a Info@kekol.com.ar

