

## ADHESIVO DE CONTACTO SOPLETEABLE K-2024 S

### ESPECIFICACIONES

#### TÉCNICAS

**Color del producto:**  
Rojizo.

**Película:**  
Transparente

**Olor:**  
Característico a solventes  
aromáticos.

**Consistencia:**  
Líquido viscoso.

**Viscosidad:**  
(CPS – SP 7 – 20 RPM)  
200-300 cps

**pH:**  
No aplica.

**Sólidos:**  
(%) 20+ -1.

**Temp. Transporte y  
Almacenamiento:**  
Entre 10 y 35 °C

**Estabilidad:**  
12 meses en envase original  
cerrado  
(Proteger de temperaturas  
extremas)

**Inflamabilidad:**  
Sí.

### Descripción

Adhesivo especialmente formulado para su aplicación por sopleteado y sumamente apto para el encolado de laminados decorativos y materiales en trabajo de carpintería. De elevada elasticidad ideal para unir todo tipo de materiales entre sí.

### Características

- Ideal para uniones fuertes, flexibles y resistentes.
- Pega cuero, lona, laminados, madera, cartón, tela, alfombras, metal, goma, y muchos más. plásticos, corchos, metales, cueros y gomas o a superficies de madera, metal o yeso.
- Excelente comportamiento ante agentes agresivos ( agua/calor/agentes químicos)

### Usos

Uniones como laminados plásticos, alfombras, telas, corchos, metales, cueros y gomas o a superficies de madera, metal o yeso.

### Preparación de la superficie

CONDICIONES DEL SUSTRATO: Pulir muy bien la superficie a tratar, dejándola libre de toda sustancia grasa o impurezas (ceras, parafinas, etc.). Eliminar completamente el polvillo de la superficie.

Debe realizarse pulido fino a máquina, terminando con lija grano 180 o 220.

TEMPERATURA AMBIENTE Y DE MATERIALES: Entre 5°C y 35 ° C.

HUMEDAD AMBIENTE: Menor al 85%

DILUCION: No necesita

### Aplicación

Se aplica con soplete, con pico aplicador para cemento de contacto, sobre las dos superficies, extendiéndolo rápida y completamente. Se deja secar hasta que la película pueda tocarse sin que se levante (10 a 20 minutos). Luego se colocan ambas superficies en contacto y se presiona fuertemente. Evitar su empleo en ambientes de alta humedad y frío, la condensación del agua ambiental dificulta un perfecto anclaje del cemento de contacto.

## ADHESIVO DE CONTACTO SOPLETEABLE K-2024 S

**Rendimiento:**

800 gramos por m<sup>2</sup> (Teórico aproximado, depende del grado de absorción de la carpeta)

---

**Herramientas:**

Soplete  
Pincel

---

**Limpieza:**

K-870

---

**Presentaciones**

K-2024 S 14 Kg

---

**Limpieza**

Limpia los elementos de aplicación y posibles manchas con K-870 inmediatamente finalizado su uso.

---

**Precauciones**

Mantener el envase bien cerrado, fuera del alcance de niños y mascotas.  
Almacenar en lugar fresco y seco a menos de 40°C alejado de chispas y fuentes de calor.  
Producto Inflamable de 2º, no apagar con agua, utilizar extinguidor de CO2

---

**Primeros Auxilios**

**INGESTION:** No inducir el vómito. Nunca debe administrarse nada por la boca a una persona inconsciente. Si la persona está consciente hacer que beba varios vasos de agua o leche. Llamar al médico  
**INHALACION:** Si se inhala, llevar a la persona a un lugar ventilado. Administrar oxígeno si es necesario. Solicitar atención médica de inmediato.  
**CONTACTO DERMICO:** En caso de contacto, lavar la piel inmediatamente con agua y jabón, quitar la ropa contaminada, si hay irritación llamar al médico.  
**CONTACTO OCULAR:** Si el material cae en los ojos, comprobar si la víctima tiene lentes de contacto, retirarlos enjuagarlos inmediatamente con agua durante 15 minutos, manteniendo los párpados abiertos. Solicitar atención médica de inmediato

### ADHESIVO DE CONTACTO SOPLETEABLE K-2024 S

La información provista en esta hoja de datos técnicos es dada de buena fe y resulta de pruebas que Química Kekol S.R.L. realiza basándose en ensayos verificados bajo condiciones controladas que aportan resultados confiables de parámetros establecidos.

Química Kekol S.R.L. garantiza la calidad de sus productos, no estando bajo nuestro control las formas, métodos o procesos de aplicación que deberán ser evaluados por el usuario según las condiciones en cada aplicación específica.

No asumimos responsabilidad alguna por el uso inadecuado de nuestros productos. Es deseable que los usuarios conozcan y utilicen la última versión actualizada de las hojas de datos técnicos, pudiendo solicitarlas a nuestro Dto. Técnico por email a [Info@kekol.com.ar](mailto:Info@kekol.com.ar)



#### Observaciones

Antes de manipular el producto solicite y lea la hoja de datos de seguridad.