

SELLADOR ACUOSO K-403

ESPECIFICACIONES

TÉCNICAS

Color del producto:
Blancuzco.

Película:
Traslúcida.

Olor:
Característicos.

Consistencia:
Líquida.

Viscosidad:
(CPS – SP 7 – 50 RPM)
50.

pH:
7 – 8.

Sólidos:
(%) 25 + -1.

**Temp. Transporte y
Almacenamiento:**
Entre 10 y 35 °C

Estabilidad:
6 meses en envase original
cerrado
(Proteger de temperaturas
extremas)

Inflamabilidad:
No Inflamable.

Descripción

Sellador a base de copolímeros acrílicos autoreticulables de excelente penetración y gran poder de bloqueo, unifica la absorción del sustrato y asegura el anclaje sobre maderas duras, de poro cerrado y altamente resinoso. De aplicación rápida, fácil y ecológica, sin emisión de olores.

Características

- Diseñado para aplicar con todos los acabados acuosos Kekol.
- Superficie con cuerpo
- Riesgo reducido de adhesión lateral
- Adecuado para suelos de tablón de conífera
- Fácil aplicación
- Adecuado para suelos de madera con calefacción por el subsuelo
- Ecológico: No contiene plomo, cromo o mercurio



Usos

Sellado de maderas con baja emisión de olores.

Preparación de la superficie

CONDICIONES DEL SUSTRATO: Pulir muy bien la superficie a tratar, dejándola libre de toda sustancia grasa o impurezas (ceras, parafinas, etc.). Eliminar completamente el polvillo de la superficie.

TEMPERATURA AMBIENTE Y DE MATERIALES: Entre 5°C y 35° C.

HUMEDAD AMBIENTE: Menor al 85%

HUMEDAD RESIDUAL DE LA CARPETA: Hasta 2%

VALORES DE PENETRACIÓN: 2mm en carpetas duras / 5mm en carpetas blandas.

DILUCION: No necesita

Aplicación

Aplicar en forma uniforme y en el sentido de las vetas de la madera una sola mano de producto con pincel, rodillo especial (pads) o soplete.

SELLADOR ACUOSO K-403

Rendimiento:

Maderas blandas: 9 a 11 m²
por litro y por mano*

Maderas semiblandas: 13 a
15 m² por litro y por mano*

Maderas duras: 16 a 18 m²
por litro y por mano*

*Teórico aproximado,
dependiendo del grado de
absorción de la madera

Tiempo de secado final:
24 horas.

Herramientas:

Pincel

Rodillo

Soplete.

Limpieza:

Agua Tibia.

Detergente.

Presentaciones

Kekol K-403 1L

Kekol K-403 4L

Kekol K-403 20L

Limpieza

Limpiar los elementos de aplicación y posibles manchas con agua inmediatamente finalizados su uso.

Precauciones

Mantener el envase bien cerrado, fuera del alcance de niños y mascotas.
Almacenar en lugar fresco y seco a temperaturas de 5 a 35 °C alejados de fuentes de calor.

No congelar.

Producto No Inflamable.

Primeros Auxilios

CONTACTO CON LOS OJOS: No se espera necesitar ninguno(a) sin embargo, lavar con agua durante no menos de 5 minutos, eliminar el producto químico independientemente del nivel de peligro.

CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón.

INHALACIÓN: No produce efectos nocivos para las personas.

INGESTIÓN: No inducir el vómito. Obtener atención médica si aparecen los síntomas. Entregar al proveedor de atención médica esta hoja de datos. La inducción del vómito puede conducir a la aspiración del material a los pulmones, con el potencial de causar neumonitis química que puede ser mortal.

NOTAS PARA EL MÉDICO: No hay mayor información de primeros auxilios.

SELLADOR ACUOSO K-403

Observaciones

Antes de manipular el producto solicite y lea la hoja de datos de seguridad. La información provista en esta hoja de datos técnicos es dada de buena fe y resulta de pruebas que Química Kekol S.R.L. realiza basándose en ensayos verificados bajo condiciones controladas que aportan resultados confiables de parámetros establecidos.

Química Kekol S.R.L. garantiza la calidad de sus productos, no estando bajo nuestro control las formas, métodos o procesos de aplicación que deberán ser evaluados por el usuario según las condiciones en cada aplicación específica.

No asumimos responsabilidad alguna por el uso inadecuado de nuestros productos. Es deseable que los usuarios conozcan y utilicen la última versión actualizada de las hojas de datos técnicos, pudiendo solicitarlas a nuestro Dto. Técnico por email a Info@kekol.com.ar

