

IMPREGNANTE EXTERIOR PARA MADERAS K-4503

ESPECIFICACIONES

TÉCNICAS

Color del producto:
Blanco

Película:
Traslúcida.

Consistencia:
Líquida.

Viscosidad:
6.000 cps
(Brookfield RVT, 50 rpm,
25°C)

pH:
8 – 9.

**Temp. Transporte y
Almacenamiento:**
Entre 10 y 35 °C

Estabilidad:
6 meses en envase original
cerrado
(Proteger de temperaturas
extremas)

Inflamabilidad:
No Inflamable.

Descripción

Producto especialmente formulado para formular hidrolacas e hidroesmaltes de extraordinaria resistencia al agua, gran dureza, brillo y resistencia mecánica. En especial para la formulación de terminaciones de pisos, como microcemento y madera.

Características

- Fácil aplicación.
- Gran adhesividad en madera, metales, cemento.
- Dureza al rayado
- Resistencia al desgaste mecánico.
- Buen Brillo.
- Excelente resistencia química.
- Extraordinaria resistencia al agua, aún en inmersión permanente.
- Muy buena resistencia al ensuciamiento.

Usos

Impregnante exterior para maderas con baja emisión de vapores

Preparación de la superficie

Condiciones del sustrato: Aplicar en superficies limpias y secas, libre de impurezas y otros recubrimientos, sustancias grasas, manchas grises, hongos, oxido, resina, algas, etc. Lijar en el sentido de las vetas, cepillar la madera y eliminar completamente el polvillo de la superficie

Maderas nuevas: Eliminar la suciedad con agua y jabón, dejar secar perfectamente

Maderas con hongos, algas y manchas grises: Limpiar con hidrolavadora. Enjuagar profundamente y dejar secar perfectamente.

Maderas pintadas con esmaltes, barnices, ceras, acondicionadores, etc.: Lijar el recubrimiento o remover con KH-50 hasta eliminar COMPLETAMENTE la pintura vieja, ceras, acondicionadores, etc. que puedan ocasionar el sellado de los poros de la madera evitando la penetración del producto

IMPREGNANTE EXTERIOR PARA MADERAS K-4503

Rendimiento:
10 – 12 m²/L

Herramientas:
Pincel - Soplete - Rodillo de pelo corto.

Limpieza:
Agua.
Detergente.

Presentaciones

Bidón 4L
Balde 20L

Temperatura ambiente y de materiales: Entre 5 °C y 35°C.

Humedad ambiente: Menor al 80%.

Valores de penetración: No Aplicable

Secado entre manos: 3 horas *

Secado final: 48 horas *

Dilución: En maderas duras en la 1o mano hasta 40% con aguarrás.

Agite y mezcle bien el envase antes de usar.

* Estos tiempos dependerán de la humedad y temperatura ambiente

Aplicación

Aplicar en el sentido de las vetas de la madera con pincel, rodillo especial (pads) o soplete, no sobrecargar, aplicar en capas finas. Aconsejamos aplicar tres a cuatro manos de K-4503, lijando suavemente entre manos.

Limpieza

Limpiar los elementos de aplicación y posibles manchas con agua inmediatamente finalizados su uso.

Precauciones

Mantener el envase bien cerrado, fuera del alcance de niños y mascotas. Almacenar en lugar fresco y seco a menos de 40 °C alejado de chispas y fuentes de calor.

Producto No Inflamable. No congelar. Mantener por encima de los 5°C.

Primeros Auxilios

CONTACTO CON LOS OJOS: No se espera necesitar ninguno(a) sin embargo, lavar con agua durante no menos de 5 minutos, eliminar el producto químico independientemente del nivel de peligro.

CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón.

INHALACIÓN: No produce efectos nocivos para las personas.

INGESTIÓN: No inducir el vómito. Obtener atención médica si aparecen los síntomas. Entregar al proveedor de atención médica esta hoja de datos. La inducción del vómito puede conducir a la aspiración del material a los pulmones, con el potencial de causar neumonitis química que puede ser mortal.

NOTAS PARA EL MÉDICO: No hay mayor información de primeros auxilios.

IMPREGNANTE EXTERIOR PARA MADERAS K-4503

Observaciones

Antes de manipular el producto solicite y lea la hoja de datos de seguridad.

La información provista en esta hoja de datos técnicos es dada de buena fe y resulta de pruebas que Química Kekol S.R.L realiza basándose en ensayos verificados bajo condiciones controladas que aportan resultados confiables de parámetros establecidos.

Química Kekol S.R.L garantiza la calidad de sus productos, no estando bajo nuestro control las formas, métodos o procesos de aplicación que deberán ser evaluados por el usuario según las condiciones en cada aplicación específica.

No asumimos responsabilidad alguna por el uso inadecuado de nuestros productos. Es deseable que los usuarios conozcan y utilicen la última versión actualizada de las hojas de datos técnicos, pudiendo solicitarlas a nuestro Dto.

Técnico por email a Info@kekol.com.ar

