

SELLADOR PARA JUNTAS K-457

ESPECIFICACIONES

TÉCNICAS

Color del producto:
Ámbar.

Película:
No aplicable

Olor:
Característico a solventes
altamente volátiles.

Consistencia:
Líquido.

Viscosidad:
(CPS – SP 7 – 20 RPM)
3500-4500

pH:
No aplica

Sólidos:
(%) 22 +/-1.

**Temp. Transporte y
Almacenamiento:**
Entre 10 y 35 °C

Estabilidad:
6 meses en envase original
cerrado
(Proteger de temperaturas
extremas)

Inflamabilidad:
Si

Descripción

Producto desarrollado para el sellado de las imperfecciones de las tablas y las juntas que se pudieran producir entre sí, su fórmula de gran poder de adhesión, tenacidad y rápido secado, con excelente capacidad de flexión, además de su alta gran poder de transparencia hacen que se obtenga una junta consistente del tono original de la madera.

Preparación de la superficie

Condiciones del sustrato: Es aconsejable realizar este proceso entre la pasada de la lija mediana y la lija fina. Mezclar el producto con el aserrín fino producto del último pulido de la madera.

Relación de mezcla: 1 parte de K-457 y 4 partes de Aserrín. Mezclar bien hasta lograr una masa consistente.

Temperatura ambiente y de materiales: Entre 5°C y 35°C.

Humedad ambiente: Menor al 85%

Valores de penetración: No Aplicable.

Dilución: No necesita.

Mezclar bien antes de usar.

* Estos tiempos dependerán de la humedad y temperatura ambiente

Aplicación

Aplicar mediante una espátula lisa presionando para obtener el completo relleno de las juntas, dejar secar y repetir la operación si fuese necesario. Posteriormente proceder a la finalización del pulido y aplicar el recubrimiento seleccionado.

SELLADOR PARA JUNTAS K-457

Rendimiento:

Dependerá directamente de la imperfección o de la junta a rellenar.

Tiempo de secado entre

manos:

10 – 15 minutos

Tiempo de secado final:

8 horas.

Herramientas:

Espátula lisa

Limpieza:

Diluyente K-L40

Presentaciones

Latas 1L

Latas 4L

Limpieza

Limpiar los elementos de aplicación y posibles manchas con Diluyente K-L40 inmediatamente finalizado su uso.

Precauciones

Mantener el envase bien cerrado, fuera del alcance de niños y mascotas.

Almacenar en lugar fresco y seco a menos de 40°C alejado de fuentes de calor.

Producto No Inflamable. No congelar. Mantener por encima de los 5°C.

Primeros Auxilios

CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar los ojos inmediatamente con mucha agua, separando los párpados. Verificar si la víctima lleva lentes de contacto y de ser así, llamar a un médico.

CONTACTO CON LA PIEL: Lave con abundante agua y jabón la piel contaminada. Quítese la ropa y calzado contaminado y lavarlos antes de reusar.

INGESTIÓN: Lave la boca con agua. Asegure una buena circulación de aire. Si esta inconsciente llame inmediatamente a un médico. **NO PROVOCAR EL VOMITO.**

En todos los casos consulte al médico o llame a los siguientes teléfonos:

Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800-333-0160- Htal.Gutiérrez: 4962-6666- Policlínico Posadas: 4658-7777.

Observaciones

Antes de manipular el producto solicite y lea la hoja de datos de seguridad.

La información provista en esta hoja de datos técnicos es dada de buena fe y resulta de pruebas que Química Kekol S.R.L. realiza basándose en ensayos verificados bajo condiciones controladas que aportan resultados confiables de parámetros establecidos.

Química Kekol S.R.L. garantiza la calidad de sus productos, no estando bajo nuestro control las formas, métodos o procesos de aplicación que deberán ser evaluados por el usuario según las condiciones en cada aplicación específica.

No asumimos responsabilidad alguna por el uso inadecuado de nuestros productos. Es deseable que los usuarios conozcan y utilicen la última versión actualizada de las hojas de datos técnicos, pudiendo solicitarlas a nuestro Dto. Técnico por email a info@kekol.com.ar

