

## PROTECTOR PARA MADERAS DE EXTERIOR/INTERIOR K-5050

### ESPECIFICACIONES

#### TÉCNICAS

Color del producto:  
Cristal/Cedro/Roble  
Oscuro/Nogal

Película:  
BRILLANTE: Traslúcida.  
SATINADA: Ligeramente  
opaca

Olor:  
Aromático

Consistencia:  
Brillante: Líquido viscoso.  
Satinada: Líquida

Viscosidad:  
(CPS – SP 7 – 20 RPM)  
Brillante: 150 cps  
Satinada: 50 cps

pH:  
No aplica

Sólidos:  
Brillante : (%) 48 + -1.  
Satinada: (%) 38 + - 1.

Temp. Transporte y  
Almacenamiento:  
Entre 10 y 35 °C

Estabilidad:  
6 meses en envase original  
cerrado  
(Proteger de temperaturas  
extremas)

### Descripción

Protector para maderas de exterior elaborado a base de sistemas de resinas de alto grado de penetración, filtros UV, pigmentos, aditivos y solventes. En línea Brillante y Satinada, en colores: Cristal/Cedro/Roble Oscuro/Nogal

### Características

- Protege y decora.
- Hidrorrepelente.
- No cuartea, ni descascara.
- Variedad de colores.
- Para exterior e interior.
- Evita hongos.

### Preparación de la superficie

**MADERAS NUEVAS:** Deben estar libres de grasitud, polvo, ceras y lijadas en sentido de la veta.

**MADERAS PINTADAS O BARNIZADAS:** Se debe sacar el recubrimiento existente con removedor K-H50. Lavar y secar. Luego proceder como en maderas nuevas.

**TEMPERATURA AMBIENTE Y DE MATERIALES:** Entre 10°C y 35 °C.

**HUMEDAD AMBIENTE:** Menor a 80%

**DILUCIÓN:** Aguarrás mineral

### Aplicación

Agitar el envase antes de usar.

Se puede aplicar a pincel y/o soplete.

Aplicar a pincel diluido hasta un 10% de aguarrás mineral y a soplete, de acuerdo a la presión de la herramienta.

En interiores dar 1 o 2 manos y exteriores 3 manos.

Para mejorar la terminación, lijar suavemente luego de la primera mano.

## PROTECTOR PARA MADERAS DE EXTERIOR/INTERIOR K-5050

**Inflamabilidad:**

Si

**Rendimiento:**

14-16 m<sup>2</sup>/L por mano

**Tiempo de secado al tacto:**

3-4 Horas\*

**Tiempo de secado entre**

**manos:**

6 – 8 horas\*

**Herramientas:**

Pincel - Soplete

**Limpieza:**

Aguarrás mineral

**Presentaciones**

Latas 1L

Latas 4L

Latas 10L

Tambor 200L

\*Estos tiempos dependen de condiciones de temperatura y humedad.

**Limpieza**

Limpiar los elementos de aplicación y posibles manchas con Diluyente K-L40 inmediatamente finalizado su uso.

**Precauciones**

Mantener el envase bien cerrado, fuera del alcance de niños y mascotas.

Almacenar en lugar fresco y seco a menos de 40°C alejado de chispas y fuentes de calor.

Producto Inflamable de 2º, no apagar con agua, utilizar extinguidor de CO2.

Recomendación: En caso de sobrante, trasvasar el material a un envase con la capacidad exacta que pueda ser perfectamente cerrado.

**Primeros Auxilios**

**CONTACTO CON LOS OJOS:** Enjuagar los ojos inmediatamente con mucha agua, separando los párpados. Verificar si la víctima lleva lentes de contacto y de ser así, llamar a un médico.

**CONTACTO CON LA PIEL:** Lave con abundante agua y jabón la piel contaminada. Quítese la ropa y calzado contaminado y lavarlos antes de reusar.

**INGESTIÓN:** Lave la boca con agua. Asegure una buena circulación de aire. Si esta inconsciente llame inmediatamente a un médico. NO PROVOCAR EL VOMITO.

En todos los casos consulte al médico o llame a los siguientes teléfonos:  
Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800-333-0160- Htal.Gutiérrez: 4962-6666-  
Policlínico Posadas: 4658-7777.

## PROTECTOR PARA MADERAS DE EXTERIOR/INTERIOR K-5050

### Observaciones

Antes de manipular el producto solicite y lea la hoja de datos de seguridad.  
La información provista en esta hoja de datos técnicos es dada de buena fe y resulta de pruebas que Química Kekol S.R.L. realiza basándose en ensayos verificados bajo condiciones controladas que aportan resultados confiables de parámetros establecidos.  
Química Kekol S.R.L. garantiza la calidad de sus productos, no estando bajo nuestro control las formas, métodos o procesos de aplicación que deberán ser evaluados por el usuario según las condiciones en cada aplicación específica.  
No asumimos responsabilidad alguna por el uso inadecuado de nuestros productos. Es deseable que los usuarios conozcan y utilicen la última versión actualizada de las hojas de datos técnicos, pudiendo solicitarlas a nuestro Dto. Técnico por email a [info@kekol.com.ar](mailto:info@kekol.com.ar)

