

IMPREGNANTE PARA DECK USO INTERIOR/EXTERIOR CON FORMACION DE PELICULA K-5080

ESPECIFICACIONES

TÉCNICAS

Color del producto:
Natural-Cerezo-Wengue-
Nogal

Película:
Ligeramente opaca

Olor:
Aromático

Consistencia:
Líquida

Viscosidad:
(CPS – SP 7 – 20 RPM)
40 cps

pH:
No aplica

Sólidos:
(%) 45

**Temp. Transporte y
Almacenamiento:**
Entre 10 y 35 °C

Estabilidad:
6 meses en envase original
cerrado
(Proteger de temperaturas
extremas)

Inflamabilidad:
Si

Descripción

Protector para maderas de exterior elaborado a base de sistemas de resinas de alto grado de penetración, filtros UV, pigmentos, aditivos y solventes. Indicado para brindar protección duradera a maderas expuestas a cambios bruscos de temperatura. Forma una eficaz barrera de repelencia al agua y excelente estabilidad a los rayos solares. Penetra en el sustrato proporcionándole un ligero brillo satinado. Recomendado para todo tipo de maderas, de aplicación rápida y fácil mantenimiento.

Características

- Alta duración.
- Protege y decora.
- Hidrorrepelente.
- No cuartea, ni descascara, ni ampolla.
- Para exterior e interior.
- Evita hongos.
- Realza el color de la madera.
- Resistente al tránsito intenso.

Preparación de la superficie

MADERAS NUEVAS: Deben estar libres de grasitud, polvo, ceras y lijadas en sentido de la veta.

MADERAS PINTADAS O BARNIZADAS: Se debe sacar el recubrimiento existente con removedor K-H50. Lavar y secar. Luego proceder como en maderas nuevas.

TEMPERATURA AMBIENTE Y DE MATERIALES: Entre 10°C y 35 °C.

HUMEDAD AMBIENTE: Menor a 80%

DILUCIÓN: Aguarrás mineral

Aplicación

Agitar el envase antes de usar.

Se puede aplicar a pincel, rodillo y/o soplete.

En interiores dar 1 o 2 manos y exteriores 3 manos.

Para mejorar la terminación, lijar suavemente luego de la primera mano.

IMPREGNANTE PARA DECK USO INTERIOR/EXTERIOR CON FORMACION DE PELICULA **K-5080**

Rendimiento:

5 a 8 m²/L por mano.

Tiempo de secado entre

manos:

8-12 horas*

Tiempo de secado final:

48 horas*

Herramientas:

Pincel - Rodillo - Soplete

Limpieza:

Aguarrás mineral

Presentaciones

Latas 1L

Latas 4L

Latas 10L

Tambor 200L

*Estos tiempos dependen de condiciones de temperatura y humedad.

Limpieza

Limpiar los elementos de aplicación y posibles manchas con aguarrás inmediatamente finalizado su uso.

Precauciones

Mantener el envase bien cerrado, fuera del alcance de niños y mascotas.

Almacenar en lugar fresco y seco a menos de 40°C alejado de chispas y fuentes de calor.

Producto Inflamable de 2º, no apagar con agua, utilizar extinguidor de CO2.

Recomendación: En caso de sobrante, trasvasar el material a un envase con la capacidad exacta que pueda ser perfectamente cerrado.

Primeros Auxilios

CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar los ojos inmediatamente con mucha agua, separando los párpados. Verificar si la víctima lleva lentes de contacto y de ser así, llamar a un médico.

CONTACTO CON LA PIEL: Lave con abundante agua y jabón la piel contaminada. Quítese la ropa y calzado contaminado y lavarlos antes de reusar.

INGESTIÓN: Lave la boca con agua. Asegure una buena circulación de aire. Si esta inconsciente llame inmediatamente a un médico. **NO PROVOCAR EL VOMITO.**

En todos los casos consulte al médico o llame a los siguientes teléfonos:

Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800-333-0160- Htal.Gutiérrez: 4962-6666- Policlínico Posadas: 4658-7777.

**IMPREGNANTE PARA DECK USO INTERIOR/EXTERIOR
CON FORMACION DE PELICULA
K-5080**

Observaciones

Antes de manipular el producto solicite y lea la hoja de datos de seguridad.
La información provista en esta hoja de datos técnicos es dada de buena fe y resulta de pruebas que Química Kekol S.R.L realiza basándose en ensayos verificados bajo condiciones controladas que aportan resultados confiables de parámetros establecidos.

Química Kekol S.R.L garantiza la calidad de sus productos, no estando bajo nuestro control las formas, métodos o procesos de aplicación que deberán ser evaluados por el usuario según las condiciones en cada aplicación específica.

No asumimos responsabilidad alguna por el uso inadecuado de nuestros productos. Es deseable que los usuarios conozcan y utilicen la última versión Actualizada de las hojas de datos técnicos, pudiendo solicitarlas a nuestro Dto. Técnico por email a Info@kekol.com.ar

